TONGWEI

TNC 2.0 PLUS

TNC 2.0 Plus-G12

N型双面电池 | TW213-224H-TP

更高的效率

优异的品质

卓越的可靠性



https://www.tongwei.cn/cell

TNC 2.0 Plus-G12

N型双面电池 I TW213-224H-TP





产品外观(mm)

正面



背面



产品设计

尺寸	210.6mm*106.8mm±0.5mm	TkVoltage: -(0.25±0.01)%/K
厚度	130±13μm	TkCurrent: +(0.04±0.004)%/K
正面	24主栅线(银)，161根副栅线 蓝色抗反射膜(氮化硅)	TkPower: -(0.29±0.025)%/K
背面	24主栅线(银)，129根副栅线 蓝色抗反射膜(氮化硅)	Rsh≥50Ω Irev2≤0.5A

IV 曲线



正面电性能参数

Eff (%)	Pmpp (W)	Vmpp (V)	Impp (A)	Voc (V)	Isc (A)	FF (%)
26.8	6.03	0.687	8.779	0.746	9.452	85.47
26.7	6.00	0.684	8.775	0.744	9.444	85.45
26.6	5.98	0.682	8.771	0.742	9.438	85.43
26.5	5.96	0.68	8.767	0.740	9.432	85.40
26.4	5.94	0.678	8.763	0.738	9.425	85.37
26.3	5.91	0.675	8.757	0.736	9.418	85.33
26.2	5.89	0.673	8.748	0.734	9.413	85.30
26.1	5.87	0.671	8.743	0.732	9.406	85.27
26.0	5.85	0.670	8.736	0.730	9.398	85.24
25.9	5.82	0.667	8.730	0.728	9.391	85.20
25.8	5.80	0.665	8.722	0.726	9.386	85.16
25.7	5.78	0.663	8.715	0.724	9.379	85.13

背面电性能参数

Eff (%)	Pmpp (W)	Vmpp (V)	Impp (A)	Voc (V)	Isc (A)	FF (%)
≥ 22.7	5.20	0.672	7.740	0.735	8.370	84.47
22.2-22.7	5.13	0.668	7.680	0.728	8.360	84.25
21.7-22.2	5.06	0.664	7.620	0.721	8.350	84.00
< 21.7	4.99	0.660	7.560	0.714	8.340	83.80

标准测试条件：1000W/m²，AM1.5G，25℃

26.11.13

邮箱: sale02@tongwei.com **地址:** 四川省成都市高新区天府大道中段588号通威国际中心 **客服专线:** 028-60666661

申明：鉴于技术进步与展品更新，本规格书包含的各技术参数与电池产品可能存在偏差，通威有权随时调整各技术参数，本规格书最终解释权归通威所有。